

DUROCOLOR POWDER-C



Χρωστικές σε μορφή πούδρας για τη δημιουργία έγχρωμων κονιαμάτων



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Έγχρωμες βινυλικές ρητίνες σε μορφή πούδρας, σε σακουλάκια 250gr δοσομετρικά υπολογισμένα. Αντέχουν στις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου και παρουσιάζουν εξαιρετική σταθερότητα και αντοχή στον χρόνο. Διατίθενται σε λευκό και σε 48 διακριτές συσκευασίες (σακουλάκια), οι οποίες αποδίδουν 96 αποχρώσεις χρωματολογίου. Οι χρωστικές DUROCOLOR POWDER-C παρέχουν τη δυνατότητα παρασκευής έγχρωμων κονιαμάτων απευθείας στον χώρο εφαρμογής, καθώς και άμεσο επαναπροσδιορισμό της τελικής απόχρωσης κατά την επιθυμία και διακοσμητική αισθητική του εφαρμοστή.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Με τον πρωτοποριακό τρόπο δημιουργίας 96 αποχρώσεων χρωματίζονται:

- Η πατητή τσιμεντοκονία DS-250 και οι εύκαμπτες πατητές τσιμεντοκονίες DS-252 FLEX και DS-256 FLEX VELVET της DUROSTICK.
- Το διακοσμητικό τσιμεντοκονίαμα DS-259 DECO MICRO RESIN της DUROSTICK.
- Οι στόκοι εξομάλυνσης (σπατουλαρίσματος): STUCOFIX-P, POWDER COAT, GRANULAR και GRANULAR ULTRA της DUROSTICK. Ο χρωματισμός

των στόκων εξομάλυνσης σε χρώμα παρόμοιο με αυτό της τελικής βαφής της επιφάνειας, καταργεί την ανάγκη πολλών επιστρώσεων τελικής βαφής (ιδιαίτερα στις σκούρες αποχρώσεις) και παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα ελέγχου της επιπεδότητας των επιφανειών (τοιχών) και διόρθωσης των ατελειών τους πριν την τελική βαφή. Ο χρωματισμός του στόκου εξομάλυνσης μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος εφαρμογής, καθώς ελαττώνεται η κατανάλωση χρώματος και τα εργατικά κόστη. Επίσης, τυχόν επιφανειακά γδαρσίματα στην τελική βαφή μελλοντικά, δεν είναι ορατά, λόγω του ότι ο στόκος είναι χρωματισμένος στη μάζα του.

- Οι λευκοί, τσιμεντοειδούς βάσης, αρμόστοκοι (0-3mm, 1-10mm, 5-20mm), καθώς και τα λευκά κονιάματα D-3, D-4, D-5 και ANTISLIP της DUROSTICK.
- Οι έτοιμοι προς χρήση (λευκοί) σοβάδες D-42 ONE COAT, HYDROSTOP PLASTER DS-74 και HYDROSTOP PLASTER DS-75 της DUROSTICK σε 24 επιλεγμένες αποχρώσεις.
- Πλήθος λευκών κονιαμάτων όπως: μαρμαροσοβάδες, γυψοσοβάδες και το λευκό τσιμέντο, ώστε να δίνουν μεγάλο εύρος αποχρώσεων όπου προστίθενται.

DUROCOLOR POWDER-C



Χρωστικές σε μορφή πούδρας για τη δημιουργία έγχρωμων κονιαμάτων

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Επιλέγουμε από το χρωματολόγιο DUROCOLOR POWDER-C την απόχρωση που επιθυμούμε. Αδειάζουμε την απαιτούμενη ποσότητα χρωστικών σε καθαρό δοχείο με προκαθορισμένη (βάσει απαιτήσεων του κονιάματος που πρόκειται να χρωματίσουμε) ποσότητα καθαρού νερού και αναδεύουμε καλά με δράπανο χαμηλών στροφών. Προσθέτουμε το λευκό κονίαμα που θέλουμε να χρωματίσουμε, έως ότου προκύψει πλήρης ομογενοποίηση του μείγματος. Ο χρόνος ανάδευσης κυμαίνεται από 5 έως 10 λεπτά.

■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Κάθε χρωστική έχει συγκεκριμένο βαθμό κορεσμού πέραν του οποίου η προσθήκη επιπλέον χρωστικής στο μείγμα, ελάχιστα επηρεάζει την ένταση και το βάθος της απόχρωσης.
- Παράγοντες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα χρωματισμού ενός κονιάματος, είναι:
 - Η διαβάθμιση των αδρανών του κονιάματος, δηλαδή η κοκκομετρία του (π.χ. διαφορά αποτελέσματος σε εφαρμογή ίδιας αναλογίας χρωστικών σε λεπτόκοκκα ή χονδρόκοκκα κονιάματα). Για την επίτευξη του ίδιου χρωματισμού, στα λεπτόκοκκα κονιάματα απαιτείται μεγαλύτερη (αναλογικά) ποσότητα χρωστικών.
 - Η αναλογία νερού ανάμειξης που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του έγχρωμου κονιάματος.
 - Η προσθήκη γαλακτωμάτων κατά την παρασκευή του έγχρωμου κονιάματος (κάνει πιο έντονη την απόχρωση).
 - Η μέθοδος εφαρμογής (π.χ. με μυστρί, σπάτουλα, μηχανή σοβά κ.ά. Η εφαρμογή με μυστρί και η δύναμη του πατήματος, για παράδειγμα, είναι δυνατόν να δημιουργήσει σκιάσεις στην απόχρωση).
- Αποχρωματισμοί ή διαφορετική απόδοση χρωματισμού κάποιας επιφάνειας, είναι δυνατόν να προκύψει εξαιτίας διαφορετικής απορροφητικότητας του υποστρώματος εφαρμογής, του 'πατήματος', αλλαγών στα φορτία υγρασίας της επιφάνειας. Για να αποφύγουμε, ή να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα αποχρωματισμών, η σωστή πρακτική είναι να προηγείται το κατάλληλο αστάρωμα ανά επιφάνειας εφαρμογής.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1 ή 3 σακουλάκια 250gr, ανάλογα με την επιθυμητή απόχρωση, βάσει χρωματολογίου DUROCOLOR POWDER-C.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς και ξηρούς χώρους, στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία του, για 48 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας τη συσκευασία του προϊόντος.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 σακουλάκια των 250gr.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή	Ανόργανα οξειδία επικαλυμμένα με βινυλικές ρητίνες, σε μορφή πούδρας
■ Χρώμα	Λευκό και 48 ανεξίτηλες αποχρώσεις
■ Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος	0,50-1,00kg/lt, ανάλογα με την απόχρωση

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350

Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

DUROCOLOR POWDER-C



Χρωστικές σε μορφή πούδρας για τη δημιουργία έγχρωμων κονιαμάτων

Χρωματολόγιο DUROCOLOR POWDER-C

ΛΕΥΚΟ
X1



ΥΠΕΡΛΕΥΚΟ
X3



	X1	X3		X1	X3		X1	X3		X1	X3
No1			No13			No25			No37		
	ΖΑΧΑΡΙ	ΛΕΜΟΝΑΝΘΟΣ		ΝΟΥΦΑΡΟ	ΜΕΛΙ		ΙΒΟΥΑΡ	ΑΜΜΟΥΔΙΑ		ΠΑΠΑΓΙΑ	ΜΑΝΓΚΟ
No2			No14			No26			No38		
	ΑΪΒΟΡΙ	ΑΝΟΙΞΗ		ΚΡΕΜΑ	ΜΑΝΩΛΙΑ		ΡΟΔΑΚΙΝΟ	ΜΠΙΣΚΟΤΟ		ΤΕΡΑΚΟΤΑ	ΚΙΛΙΜΙ
No3			No15			No27			No39		
	ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ		ΑΛΒΑΣΤΡΟ	ΑΝΘΟΝΕΡΟ		ΘΕΡΟΣ	ΣΑΒΑΝΑ		ΑΓΡΙΟΦΡΑΟΥΛΑ	ΕΞΩΤΙΚΟ
No4			No16			No28			No40		
	ΠΑΧΝΗ	ΟΧΘΗ		ΓΙΑΣΕΜΙ	ΚΟΧΥΛΙ		ΜΥΘΟΣ	ΓΥΡΗ		ΟΠΑΛΙΝΑ	ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ
No5			No17			No29			No41		
	ΜΑΝΙΤΑΡΙ	ΦΥΣΤΙΚΙ		ΡΟΔΟΠΕΤΑΛΟ	ΡΟΔΑΥΓΗ		ΑΨΙΔΑ	ΩΧΡΑ		ΚΕΡΑΜΟΣ	ΠΟΡΦΥΡΑ
No6			No18			No30			No42		
	ΦΥΡΙΚΙ	ΣΤΙΛΑΡΑΓΓΙ		ΑΝΑΤΟΛΗ	ΦΡΑΟΥΛΑ		ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ	ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ		ΑΝΑΝΑΣ	ΚΙΤΡΟ
No7			No19			No31			No43		
	ΜΠΟΝΣΑΪ	ΑΛΟΗ		ΙΒΙΣΚΟΣ	ΖΕΡΜΠΕΡΑ		ΑΜΜΟΣ	ΣΑΧΑΡΑ		ΟΛΥΜΠΟΣ	ΦΥΣΗ
No8			No20			No32			No44		
	ΚΑΡΑΜΕΛΑ	ΚΡΙΘΑΡΙ		ΑΡΚΤΙΚΗ	ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ		ΣΤΑΜΝΑ	ΚΑΝΕΛΑ		ΜΕΝΤΑ	ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ
No9			No21			No33			No45		
	ΚΡΙΝΟΣ	ΒΑΝΙΛΙΑ		ΠΑΓΟΣ	ΔΕΛΦΙΝΙ		ΚΟΡΑΛΙ	ΑΜΦΟΡΕΑΣ		ΑΧΛΑΔΙ	ΕΛΙΑ
No10			No22			No34			No46		
	ΚΑΛΑΜΙ	ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ		ΔΡΟΣΙΑ	ΣΥΝΝΕΦΟ		ΣΟΜΟΝ	ΤΟΣΚΑΝΑ		ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ	ΑΣΗΜΙ ΣΚΟΥΡΟ
No11			No23			No35			No47		
	ΠΑΠΥΡΟΣ	ΒΕΡΥΚΟΚΟ		ΠΗΓΗ	ΛΕΒΑΝΤΑ		ΣΑΦΡΑΝ	ΠΗΛΟΣ		ΤΟΠΑΖΙ	ΓΡΑΝΙΤΗΣ
No12			No24			No36			No48		
	ΧΑΡΑΥΓΗ	ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ		ΑΥΡΑ	ΑQUA MARINE		ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ	ΚΟΥΜ-ΚΟΥΑΤ		ΟΥΡΑΝΟΣ	ΘΑΛΑΣΣΑ

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.